

eco brown

	Rif.	Unità	Toll.		
Grammatura <i>Basis weight</i>	ISO 536	g/m ²	+/-3%	120	160
Umidità <i>Moisture</i>	ISO 287	%	+/-1%	7,5	7,5
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	µm	+/-6%	170	220
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	dm ³ /kg	+/-6%	1,42	1,38

Composizione 100% fibre riciclate post-consumer.

Applicazioni Materiale di comunicazione sostenibile e packaging ecologico.

Tecnologie di stampa Offset, tipografica, flexografica, digitale.
(per ciascuna metodologia si consiglia di effettuare preventivamente un test di stampa)

Note L'utilizzo di fibre riciclate può determinare variazioni di tinta e superficie. Le carte possono essere stampate con l'utilizzo di inchiostri semi-freschi e uv; per elementi grafici più pesanti si consiglia l'uso di inchiostri ossidativi.
I tempi di asciugamento possono variare in base alla coprenza degli inchiostri. Al fine di evitare problemi di imbarcamento, si raccomanda di conservare la carta in ambiente condizionato nel suo imballo originale per almeno 24/48 ore prima del suo utilizzo.

Certificazioni



Data: 13.10.2022

burgodistribuzione

I valori riportati sono da considerarsi dati di riferimento e possono variare senza preavviso. Ogni valore è soggetto a tolleranze commerciali. Raccolta dei campioni secondo quanto previsto dalla Norma EN-ISO 186. Analisi dei campioni secondo le condizioni previste dalla Norma EN-ISO 187: 23°C+/-1°C, 50%+/-2% R.H.