

ESTRO GLOSS

<i>Parametri standard</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Norma di riferimento</i>											
Grammatura	g/m²	ISO 536	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350	400
Volume specifico	cm³/g	ISO 534	0,71	0,72	0,72	0,70	0,71	0,73	0,74	0,74	0,76	0,78	0,80
Lucido Tappi 75°	%	ISO 8254-1	66	66	66	66	66	66	66	68	68	68	68
Bianco CIE	%	ISO 11475	124	125	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Opacità	%	ISO 2471	90	92	93,5	94,5	96	97	98	98,5	99	99,5	99,5

Marchi ecologici: ECF - FSC MIX CREDIT

ESTRO SATIN

<i>Parametri standard</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Norma di riferimento</i>											
Grammatura	g/m²	ISO 536	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350	400
Volume specifico	cm³/g	ISO 534	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,90	0,94	0,99	1,03
Lucido Tappi 75°	%	ISO 8254-1	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Bianco CIE	%	ISO 11475	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Opacità	%	ISO 2471	91	92,5	94,5	95	96,5	97,5	98	98,5	99	99,5	99,5

Marchi ecologici: ECF - FSC MIX CREDIT