

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	90	100	115	130
Spessore	ISO 534	µm	68	75	84	93
Volume specifico	ISO 534	cm ³ /g	0,76	0,75	0,73	0,72
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	68	70	72	73
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	94,5	94,5	94,5	95
Opacità ISO	ISO 2471	%	91	93	94,5	96



Note: 270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST - Carta patinata certificata FSC Mix Credit-Solo i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC®

Finitura **Gloss**
 Metodi di stampa **Digital**
 Applicazioni **Quartini pubblicitari - Libri illustrati - Brochure - Report ambientali - Reports finanziari - Riviste di pregio - Stampe commerciali - Libri di pregio**

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	150	170	200	250
Spessore	ISO 534	µm	108	122	146	187
Volume specifico	ISO 534	cm ³ /g	0,72	0,72	0,73	0,75
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	76	76	76	76
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	95	95	95	95
Opacità ISO	ISO 2471	%	97	98	98	98 min



Note: 270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST - Carta patinata certificata FSC Mix Credit-Solo i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC®

Finitura **Gloss**
 Metodi di stampa **Digital**
 Applicazioni **Quartini pubblicitari - Libri illustrati - Brochure - Report ambientali - Reports finanziari - Riviste di pregio - Stampe commerciali - Libri di pregio**

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	270	300	350	
Spessore	ISO 534	µm	205	235	275	
Volume specifico	ISO 534	cm ³ /g	0,76	0,78	0,79	
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	75	75	74	
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	95	95	95	
Opacità ISO	ISO 2471	%	98 min	98 min	98 min	



Note: 270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST - Carta patinata certificata FSC Mix Credit-Solo i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC®

Finitura **Gloss**
 Metodi di stampa **Digital**
 Applicazioni **Quartini pubblicitari - Libri illustrati - Brochure - Report ambientali - Reports finanziari - Riviste di pregio - Stampe commerciali - Libri di pregio**

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.