

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	90	100	115	130
Spessore	ISO 534	µm	73	80	92	104
Volume specifico	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0,81	0,8	0,8	0,8
Liscio Bekk	ISO 5627	s	500	500	500	450
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max	45 max
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97
Opacità ISO	ISO 2471	%	92,5	94	95	96



**Note:** 270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST - Carta patinata certificata FSC Mix Credit-Solo i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC®

Finitura **Silk**  
 Metodi di stampa **Digital**  
 Applicazioni **Quartini pubblicitari - Libri illustrati - Brochure - Report ambientali - Reports finanziari - Riviste di pregio - Stampe commerciali - Libri di pregio**

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	150	170	200	250
Spessore	ISO 534	µm	120	136	165	215
Volume specifico	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0,8	0,8	0,83	0,86
Liscio Bekk	ISO 5627	s	450	400	350	350
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	45 max	45 max	45 max	45 max
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97
Opacità ISO	ISO 2471	%	97	98	98 min	98 min


 The mark of  
 responsible forestry

**Note:** 270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST - Carta patinata certificata FSC Mix Credit-Solo i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC®

Finitura **Silk**

Metodi di stampa **Digital**

Applicazioni **Quartini pubblicitari - Libri illustrati - Brochure - Report ambientali - Reports finanziari - Riviste di pregio - Stampe commerciali - Libri di pregio**

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	270	300	350	
Spessore	ISO 534	µm	240	270	325	
Volume specifico	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0,89	0,9	0,93	
Liscio Bekk	ISO 5627	s	350	350	350	
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	45 max	45 max	45 max	
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	
Opacità ISO	ISO 2471	%	98 min	98 min	98 min	



**Note:** 270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST - Carta patinata certificata FSC Mix Credit-Solo i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC®

Finitura **Silk**  
 Metodi di stampa **Digital**  
 Applicazioni **Quartini pubblicitari - Libri illustrati - Brochure - Report ambientali - Reports finanziari - Riviste di pregio - Stampe commerciali - Libri di pregio**

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.