



SCHOELLERSHAMMER

Papiertechnische Eigenschaften / *technical properties of paper*

glama fresh & fruity

Prüfeigenschaft <i>Property</i>	black- berry	blue- berry	kiwi	lime	lycee	orange	pine- apple	plum	straw- berry	
Flächengewicht [g/m ²] <i>grammage, DIN EN ISO 536</i>	110	100	100	100	100	100	100	100	100	
Dicke [µm] <i>thickness, DIN EN ISO 534</i>	94	85	85	85	85	85	85	85	85	
Feuchte [%] <i>moisture content, DIN EN 20287</i>	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Glätte (Bekk) OS+SS [s] <i>smoothness TS+WS, DIN 53107</i>	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Oberflächen-pH <i>surface-pH, ZELLCHEMING V/17/80</i>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
Weiterreißw. [mNm/m] (Brecht-Imset) längs <i>tear growth MD, DIN 53115</i>	980	880	880	880	880	880	880	880	880	
Transparenz [%] <i>transparency, DIN 53147</i>	13,0	25,0	61,0	56,0	50,0	55,0	64,0	39,0	39,0	
Helligkeit (L*) <i>lightness, DIN 6174</i>	29,50	42,50	77,20	74,60	66,60	70,70	83,20	60,10	56,60	
rot/grün (a*) <i>red/green (a*), DIN 6174</i>	0,80	1,00	-23,20	-42,70	32,50	34,40	5,80	21,70	55,30	
blau/gelb (b*) <i>blue/yellow (b*), DIN 6174</i>	-0,10	-41,80	68,20	1,30	-7,20	77,70	84,20	-26,80	19,30	

Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu betrachten. Entscheidend ist der visuelle Eindruck.
The values are guide values, only. The visual impression is decisive.

Die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem separaten Datenblatt 'Konfektionierung'.
For stock-availability please see separate datasheet 'conversion'.

Version: 01.02.2006