



SCHOELLERSHAMMER

Papiertechnische Eigenschaften / *technical properties of paper*

glama perga

Prüfeigenschaft <i>Property</i>	weiß <i>white</i>									
Flächengewicht [g/m ²] <i>grammage, DIN EN ISO 536</i>	100	150								
Dicke [µm] <i>thickness, DIN EN ISO 534</i>	90	126								
Feuchte [%] <i>moisture content, DIN EN 20287</i>	7,5	7,5								
Glätte (Bekk) OS [s] <i>smoothness TS, DIN 53107</i>	25	20								
Glätte (Bekk) SS [s] <i>smoothness WS, DIN 53107</i>	25	25								
Oberflächen-pH <i>surface-pH, ZELLCHEMING V/17/80</i>	8,0	8,0								
Weiterreißw. [mNm/m] (Brecht-Imset) längs <i>tear growth MD, DIN 53115</i>	1175	1960								

Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu betrachten. Entscheidend ist der visuelle Eindruck.
The values are guide values, only. The visual impression is decisive.

Die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem separaten Datenblatt 'Konfektionierung'.
For stock-availability please see separate datasheet 'conversion'.

Version: 01.02.2006