



SCHOELLERSHAMMER

**Papiertechnische Eigenschaften / *technical properties of paper***

**glama wizard white**

Prüfeigenschaft <i>Property</i>									
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ] <i>grammage, DIN EN ISO 536</i>	90	180							
Dicke [µm] <i>thickness, DIN EN ISO 534</i>	80	141							
Feuchte [%] <i>moisture content, DIN EN 20287</i>	7,5	7,5							
Glätte (Bekk) OS [s] <i>smoothness TS, DIN 53107</i>	25	15							
Glätte (Bekk) SS [s] <i>smoothness WS, DIN 53107</i>	25	20							
Oberflächen-pH <i>surface-pH, ZELLCHEMING V/17/80</i>	8,0	8,0							
Weiterreißw. [mNm/m] (Brecht-Imset) längs <i>tear growth MD, DIN 53115</i>	785	1670							
Transparenz [%] <i>transparency, DIN 53147</i>	52,0	65,0							

Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu betrachten.  
*The values are guide values, only.*

Die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem separaten Datenblatt 'Konfektionierung'.  
*For stock-availability please see separate datasheet 'conversion'.*

Version: 01.02.2006