

Naturale senza legno

Carta per stampe di pregio

OPAFINE

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	40	45	50	
Spessore	ISO 534	µm	48	54	60	
Volume specifico	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1,21	1,21	1,21	
Ruvidità Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	120	120	120	
Grado di bianco CIE	ISO 11475	%	110	110	110	
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	92	92	92	
Opacità ISO	ISO 2471	%	81	83	84	

**Note:**

Finitura **Uncoated**  
Metodi di stampa **Heatset Web-offset - Sheet-fed offset**  
Applicazioni **Foglio illustrativo medicinali - Guide - Manuali - Vocabolari**

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.