

Grammatura Substance	ISO 536	$g/m^2$	80	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300
Spessore Caliper	ISO 534	$\mu m$	86	96	107	123	139	144	165	187	222	275	330
Volume specifico Bulk	ISO 534	$cm^3/g$	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Grado di bianco CIE Whiteness	ISO 11475	%	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	91	93	94	96	97	97 min	97 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing*

Matt

Tipo di stampa *Printing methods*

Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses*

Calendari, Libri illustrati, Libri per bambini, Locandine  
*Calendars, Illustrated books, Children books, Posters*

Note

80 E 130 GSM ON DEMAND - 80 E 130 GSM SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*